

**CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG IN (%)**

SEW 385

C	≤ 0,05
Si	≤ 0,30
Mn	≤ 1,00
Ni	41,0 - 43,0

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

geglüht

R <sub>m</sub> (N/mm <sup>2</sup> )	440 - 640
A (%)	≥ 30

**MITTLERER LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT**

α	10 <sup>-6</sup> /K
20°C - 100°C	5,6 +/- 0,3
20°C - 150°C	5,5 +/- 0,3
20°C - 200°C	5,4 +/- 0,3
20°C - 300°C	5,4 +/- 0,3
20°C - 400°C	6,2 +/- 0,3
20°C - 500°C	8,1 +/- 0,3
20°C - 600°C	9,5 +/- 0,3

Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte